



Lieferwerk:

BAV Belag AG Volketswil

Prüfstelle:

Walo Bertschinger


Walzasphalt - Deklaration

2019

PAS 22

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	35.80.12.1
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.0	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Hard AG, Kibag Stadel			
- grobe Gesteinskörnung	Kibag Stadel, Eberhard Detzeln			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	17 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	83 M-%			
Mineralkategorie	C 50/10	C 50/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2090			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2565			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	18.5	≥ 18		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fliesen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	---	$\geq 80\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]	100.0		
	22.4 [M-%]	97.0	-9/+5	
	16.0 [M-%]	70.0		
	11.2 [M-%]	46.0	± 9	
	8.0 [M-%]	39.0		
	5.6 [M-%]	30.0		
	4.0 [M-%]	24.0		
	2.0 [M-%]	17.0	± 7	
	1.0 [M-%]	12.0	± 5	
	0.5 [M-%]	9.0		
	0.25 [M-%]	7.0		
	0.125 [M-%]	5.0		
	0.063 [M-%]	4.0	± 3	

Ersprüfungs-Bericht	erfüllt
Nummer:	nein
gültig bis	
Konformitätserklärung	ja



Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk
BAV Belag AG Volketswil
Eggbühlstrasse 36
8050 Zürich

Datum: 21.01.2019
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
Walo Bertschinger Central AG
Zentrale Labordienste
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer

Handwritten signature